



# OK Tigrod 308H

(OK Tigrod 16.15)

SFA/AWS A 5.9: ER 308H  
EN ISO 14343-A: W 19 9 H

## Použití:

Drát pro TIG svařování austenitických chrom-niklových ocelí typu 18Cr8Ni. Svarový kov má dobrou odolnost proti obecné korozi. Má vyšší obsah uhlíku a je proto vhodný pro aplikace při vyšších teplotách. Je často používán v chemickém a v petrochemickém průmyslu pro svařování trubek, cyklonů, nádob apod. Při svařování se doporučuje nízké vnesené teplo, nepřesahující hodnotu 1,5 kJ/mm.

## Vhodnost pro svařování, např.:

304H, 1.4948 a jiné

## Klasifikace, certifikace:

-

## Ochranný plyn (EN ISO 14175):

I1

## Svařovací proud:

## Typické chemické složení drátu (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,06	0,50	1,80	20,5	11,0	<0,30

## Jiné údaje:

-

## Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu:

Podmínky	Stav	Plyn	R <sub>m</sub> MPa	R <sub>p0,2</sub> MPa	A <sub>4</sub> %
AWS	TZ 0	I1	>550	>350	>30

TZ 0 - stav po svařování

D