



OK Tigrod 430Ti

EN ISO 14343:

W Z 17 Ti

Použití:

Ferriticko korozuvzdorný drát obsahující 18% Cr a 0,5% Ti. Nejčastější použití tohoto drátu je v automobilovém průmyslu pro svařování výfukových systémů.

Klasifikace, certifikace:

-

Ochranný plyn (EN ISO 14175):

I1

Typické chemické složení drátu (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,04-0,12	0,5-1,0	0,2-0,8	16,5-18,5	0,3-0,7

D