



# OK Band 308L

(OK Band 11.61)

SFA/AWS A 5.9: EQ308L  
EN ISO 14 343-A: B 19 9L

## **Použití:**

OK Band 308L je páska vyvinutá pro navařování nerezavějících vrstev pod tavidlem. V kombinaci s tavidlem OK Flux 10.05 poskytuje navařený kov typu 308L.

## **Klasifikace, certifikace:**

VdTÜV 12102

## **Typické chemické složení pásky (%):**

C	Si	Mn	Cr	Ni
<0,03	0,5	1,8	20,0	10,0

## **Typické chemické složení navařeného kovu v kombinaci s tavidlem:**

OK Band 308L +	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Nb	FN
OK Flux 10.05	0,02	0,6	1,0	19,0	10,5	-	0,03	-	6
OK Flux 10.92	0,02	1,0	0,7	20,6	9,8	-	-	-	12

**J**