



OK Band 316L

EN ISO 14343-A: B 19 12 3 L
SFA/AWS A5.9: EQ316L

Použití:

OK Band 316L je korozivzdorná páska pro navařování pod tavidlem. Nejčastěji se používá v kombinaci s OK Flux 10.05.

Klasifikace, certifikace:

VdTÜV 12102

Typ legury:

Cr-Ni-Mo

Typické chemické složení pásky (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,02	0,50	1,60	19,0	12,5	2,80

Ferrite FN 3 - 9