

Použití:

Vysoce bazické tavidlo určené pro svařování a navařování niklovými slitinami. Lze použít i pro navařování páskou.

Klasifikace, certifikace:

-

Typ: CaF₂-Al₂O₃-(TiO₂)-(MnO)

Bazicita: 2,4

Sypná hmotnost: 1.2 kg/dm³

Max. proudová zátěž: 900 A (60 x 0.5 mm strip)

Doporučené napětí: 24-26V

Doporučené svařovací parametry pro vícevrstvé svařování:

Ø drátu (mm)	Proud (A)	Napětí (V)	Rychlost (m/h)
1,6	200 - 300	28 - 32	20 - 25
2,4	275 - 375	30 - 34	25 - 30

Chemické složení - tavidlo (%):

Al₂O₃+MnO 30

CaF₂ 50

SiO₂+TiO₂ 15